

# International Compass

Lakier jachtowy wysokiej trwałości



## OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący poliuretanowy lakier jachtowy wysokiej trwałości:

- ✓ tworzy twardą, odporną mechanicznie i chemicznie (oleje, słabe kwasy i zasady, alkohole) powierzchnię
- ✓ szybkoschnący, możliwość nałożenia nawet dwóch warstw dziennie
- ✓ możliwość stosowania z drewnem oleistym (teak, iroko)
- ✓ wysoka odporność na działanie promieni UV, dzięki dodatkowi absorberów UV oraz HALS
- ✓ zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
- ✓ delikatny połysk z odcieniem bursztynu, podkreśla strukturę drewna

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	YVA501
<b>Powierzchnia</b>	Połysk
<b>Wydajność</b>	12.9 m <sup>2</sup> /l (pędzel)
<b>Gęstość</b>	0.9 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	375 ml 750 ml 2.5 l 5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

### Czas wysychania

	10°C	15°C	23°C	30°C
Suche w dotyku	2 h	45 min	40 min	30 min
Suche, utwardzone	6 h	3 h	2.5 h	2 h

### Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

	10°C		15°C		23°C		30°C	
Lakier:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Compass								
Goldspar								
Goldspar Satin								
Original	10 h	1 m-c	8 h	1 m-c	6 h	1 m-c	4 h	1 m-c
Schooner								
SchoonerGold								

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

#### DREWNO LAKIEROWANE:

**W dobrym stanie:** przemyć rozpuszczalnikiem, przetrzeć papierem ściernym 280-300, ponownie przemyć rozpuszczalnikiem**W złym stanie:** usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, dalej postępować jak w przypadku surowego drewna

**DREWNO SUROWE (NIE LAKIEROWANE):**

**Drewno nieoleiste:** przetrzeć papierem ściernym 80-180 i 320. Odpylić powierzchnię. Pierwszą warstwę może stanowić lakier zmieszany z rozpuszczalnikiem w stosunku 85:15. Następnie nałożyć minimum 3-5 warstw. Wskazany delikatny szlif co drugiej warstwy papierem 320

**Drewno oleiste:** Odtłuścić rozpuszczalnikiem Tinner no 1. Wskazane zagruntowanie przy pomocy Clear Wood Sealer Fast Dry. Zaleca się stosowanie trzech warstw gruntujących przy malowaniu wałkiem/pędzlem przy pomocy mieszanki lakieru i rozpuszczalnika (Thinner no 1) w proporcji 70:30, a następnie 85:15

**Malowanie:****PĘDZEL, WAŁEK:**

Zaleca się stosowanie warstwy gruntującej - mieszanki lakieru i rozpuszczalnika (Thinner no 1) w proporcji 85:15. Dopiero po niej należy nanieść minimum 3-5 warstw lakieru. Zaleca się delikatny szlif pomiędzy co drugą warstwą papierem 320

**NATRYSK:**

Zaleca się stosowanie rozpuszczalnika (Thinner no 3). Przed malowaniem wykonać próby!

**Ważne:**

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Lakier do użytku zewnętrznego powyżej linii wodnej oraz wewnętrznego

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

**Temperatury:**

Zakres temperatur użycia lakieru Compass:

- ✓ temperatura lakieru: 15-30°C
- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 15-35°C
- ✓ wilgotność względna: < 80%

**Inne:**

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk – Thinner no 3