

Cruiser Zero

Ekologiczna farba antyoporostowa



OPIS PRODUKTU

Ekologiczna farba antyoporostowa na warunki mało intensywnego porostania:

- ✓ minimalny wpływ na środowisko naturalne
- ✓ akceptowany przez władze obszarów chronionych
- ✓ odpowiedni do warunków mało intensywnego porostania
- ✓ zalecany na wody śródlądowe
- ✓ bardzo niska zawartość VOC – produkt przyjazny środowisku
- ✓ niska zawartość rozpuszczalnika – minimalny zapach przy malowaniu
- ✓ można stosować na aluminium

DANE TECHNICZNE

Kolor	YCZ000 – biały, YCZ007 – granatowy, YCZ004 – czerwony, YCZ009 - czarny
Powierzchnia	Matowy
Wydajność	9.3 m ² /l (pędzel, wałek)
Gęstość	1.94 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Lotny związek organiczny	4 g/l
Opakowania	750 ml

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

Czas wysychania

	5°C	15°C	23°C	35°C
Suche w dotyku	1 h	45 min	30 min	15 min
Całkowite (wodowanie)	60 h	10 h	3 h	1 h

Uwaga: Czasy wysychania podano dla wilgotności 50%. Wyższy poziom wilgotności powoduje, że czasy wysychania wydłużają się. Nie malować przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności. Maksymalny czas od chwili malowania do wodowania jachtu 12 miesięcy. Zaleca się przemyć słodką wodą przed wodowaniem.

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Farba:								
Micron WA	16 h	b.o.	8 h	b.o.	6 h	b.o.	3 h	b.o.

Uwaga: czas nałożenia Micron WA na podkład (Interprotect, Primocon, Gelshield 200) jest dłuższy niż w przypadku innych farb antyoporostowych. Podkład powinien schnąć dłużej.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE POMALOWANE FARBĄ ANTYPOROSTOWĄ:

W dobrym stanie: spłukać słodką wodą, wysuszyć. Jeśli stara powłoka jest niezgodna lub nieznana zagruntować przy pomocy Primocon

W złym stanie: usunąć całkowicie wszystkie warstwy farby antyoporostowej. Zalecane użycie International Interstrip.

GRUNTOWANIE:

Gruntować zgodnie ze stosowanym systemem (patrz Poradnik użytkownika produktów International, do pobrania z www.pbialy.pl)

LAMINATY:

Zastosować Gelshield 200 dla zabezpieczenia przed osmozą lub Primocon

ALUMINIUM:

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

STAL:

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

OŁÓW:

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

DREWNO

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

Malowanie:

Po mieszanii odczekać 10 minut przed malowaniem, aby z farby zniknęły pęcherzyki powietrza.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego

Nałożyć dwie warstwy dla ochrony jednosezonowej. Na elementy silnie narażone na porastanie (krawędzie natarcia, okolice linii wodnej) nałożyć trzy warstwy

Ważne:

Nie malować w pełnym słońcu oraz w deszczu

Ostateczny kolor uwidacznia się po wodowaniu

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie dodawać rozcieńczalników! Używać wyłącznie w stanie nierozcieńczonym!

Nie stosować na powierzchnie aluminiowe i ocynkowane!

Temperatury:

Zakres temperatur użycia farby antyporostowej Cruiser Zero:

- ✓ Farba: 5-35°C
- ✓ Otoczenie: 5-35°C
- ✓ Lakierowana powierzchnia: min. 1°C powyżej punktu rosy, max. 35°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek

Rozpuszczalnik: Thinner no 3 (wyłącznie do czyszczenia narzędzi)