

# Danboline

Farba ochronna do żez, bakisty



## OPIS PRODUKTU

Farba nawierzchniowa o dużej odporności na działanie paliw, olejów, spalin. Odpowiednia do malowania żez, schowków, bakist. Skutecznie izoluje poszycie jachtu od wpływu cieczy żezowej, jest też łatwa w czyszczeniu.

- ✓ Posiada dużą zdolność krycia
- ✓ trudnoscieralna, twarda powłoka
- ✓ wysoka odporność chemiczna
- ✓ duży wybór kolorów
- ✓ łatwość aplikacji

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	YMA100 – szary, YMA101 – czerwony, YMA102 - biały
<b>Wykończenie</b>	Wysoki połysk
<b>Wydajność</b>	11.0 m <sup>2</sup> /l (pędzel)
<b>Gęstość</b>	1.05 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	750 ml 2.5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	5°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	16 h	8 h	6 h	3 h				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
	10°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lakier:								
Toplac	36 h	4 dni	24 h	3 dni	16 h	2 dni	12 h	1 dzień

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

#### POWIERZCHNIE UPRIEDNIO MALOWANE:

**W dobrym stanie:** przemyć środkiem czyszczącym Super Cleaner, spłukać słodką wodą, wysuszyć. Przetrzeć papierem ściernym 180-280

**W złym stanie:** usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, zagruntować zgodnie z używanym systemem malarskim

#### DREWNO SUROWE:

Zagruntować Yacht Primer

#### STAL:

Zagruntować Yacht Primer lub Interprotect

#### ALUMINIUM:

Zagruntować Yacht Primer lub Interprotect

#### LAMINATY:

Przemyć środkiem Super Cleaner, spłukać słodką wodą, wysuszyć. Przetrzeć papierem

- ściernym 180-220. Nie wymaga gruntowania.
- Malowanie:** Przetrzeć grunt papierem 180-280. Odpylić. Nałożyć 1-2 warstwy. Aby dodatkowo zabezpieczyć przed wpływem wilgoci i zjawiskiem osmozy zaleca się zastosowanie preparatu Gelshield.
- Ważne:** Nie malować w pełnym słońcu  
Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk. znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.  
Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie  
Lakier do użytku powyżej linii wodnej  
Nigdy nie nakładaj lakieru jednoskładnikowego na powierzchnię lakierowaną lakierem dwuskładnikowym i odwrotnie  
Jeżeli przekroczono maksymalny czas pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 280-320  
Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników
- Temperatury:** Zakres temperatur użycia farby Danboline:
- ✓ Farba: 15-35°C
  - ✓ Otoczenie: 5-35°C
  - ✓ Powierzchnia: 5-35°C
- Inne:** Przed użyciem wstrząsnąć  
Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk  
Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk – Thinner no 10
- 

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com)