

# Goldspar Satin

Lakier jachtowy do wnętrza



## OPIS PRODUKTU

Lakier poliuretanowy zaprojektowany specjalnie do użytku wewnętrznego:

- ✓ głęboki jedwabisty połysk (głęboki mat)
- ✓ odporny na działanie gorącej wody, słabych kwasów i zasad
- ✓ szybkoschnąca formuła ogranicza ryzyko przylegania kurzu

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	YVA251
<b>Powierzchnia</b>	Matowy
<b>Wydajność</b>	10.3 m <sup>2</sup> /l (pędzel)
<b>Gęstość</b>	0.900 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	750 ml 2.5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	5°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	5 h	3 h	1 h	30 min				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
Lakier:	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Goldspar Satin	24 h	4 dni	15 h	3 dni	6 h	2 dni	3 h	1 dzień

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

#### DREWNO LAKIEROWANE:

**W dobrym stanie:** przemyć rozpuszczalnikiem, przetrzeć papierem ściernym 280-300, ponownie przemyć rozpuszczalnikiem

**W złym stanie:** usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, dalej postępować jak w przypadku surowego drewna

#### DREWNO SUROWE (NIE LAKIEROWANE):

**Drewno nieoleiste:** przetrzeć papierem ściernym 120, 240 i 320. Odpylić powierzchnię. Pierwszą warstwę powinien stanowić lakier zmieszany z rozpuszczalnikiem Thinner no 1 w stosunku 85:15. Następnie nałożyć minimum 3 warstwy. Wskazany delikatny szlif pomiędzy warstwami papierem 320

**Drewno oleiste:** nie stosować, chyba że po wcześniejszym gruntowaniu Clear Wood Sealer Fast Dry.

### Malowanie:

#### PĘDZEL, WAŁEK:

Zaleca się stosowanie warstwy gruntującej - mieszanki lakieru i rozpuszczalnika (Thinner no 1) w proporcji 85:15. Dopiero po niej należy nanieść minimum 3 warstwy lakieru.

Zaleca się delikatny szlif pomiędzy warstwami papierem 320

**NATRYSK:**

Zaleca się stosowanie rozpuszczalnika (Thinner no 1). Przed malowaniem wykonać próby!

**Ważne:**

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Lakier do użytku wewnętrznego

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

**Temperatury:**

Zakres temperatur użycia lakieru Goldspar Satin:

- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 15-35°C
- ✓ wilgotność względna: < 80%

**Inne:**

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1

---

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com)