

Interdeck

Antypoślizgowa farba do podłóg



OPIS PRODUKTU

Farba z dodatkiem antypoślizgowym do pokrywania pokładów:

- ✓ doskonałe własności antypoślizgowe
- ✓ wysoka odporność na ścieranie oraz oddziaływanie promieniowania UV
- ✓ łatwa w aplikacji
- ✓ redukuje problem odbijania promieni słonecznych od pokładu
- ✓ duży wybór kolorów

DANE TECHNICZNE

Kolor	YJB000, YJB923, YJC089, YJF684, YJG009
Powierzchnia	faktura
Wydajność	10.8 m ² /l (pędzel)
Gęstość	1.4 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

Czas wysychania

	5°C	15°C	23°C	35°C
Suche w dotyku	4 h	4 h	3 h	2 h
Możliwość chodzenia	4 dni	3 dni	2 dni	1 dzień

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

	5°C		15°C		23°C		35°C	
Lakier:	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interdeck	24 h	4 dni	20 h	3 dni	16 h	2 dni	12 h	1 dzień

Uwaga:

Jeżeli maksymalny czas pokrycia zostanie przekroczony, należy przetrzeć warstwę papierem 180-220

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE LAKIEROWANE:

W dobrym stanie: przemyć środkiem Super Cleaner, wysuszyć. Zmatowić papierem 280-320. Odpylić**W złym stanie:** Usunąć wszystkie warstwy farby, zagruntować

GRUNTOWANIE:

Gruntować środkiem odpowiednim do stosowanego systemu (patrz Poradnik użytkownika produktów International zamieszczony na stronie w sekcji Dokumenty)

SUROME DREWNO:

Szlifować papierem 80-180, a następnie 280. Odpylić. Zagruntować zgodnie z systemem malowania (patrz Poradnik użytkownika produktów International zamieszczony na stronie w sekcji Dokumenty).

STAL:

Doprowadzić powierzchnię do stanu Sa 2 ½. tować w krótkim czasie. Zagruntować zgodnie z systemem malowania (patrz Poradnik użytkownika produktów International zamieszczony na stronie w sekcji Dokumenty).

ALUMINIUM:

Odtłuścić. Szlifować papierem 24-120 (dedykowanym do aluminium). Zagruntować zgodnie z systemem malowania (patrz Poradnik użytkownika produktów International zamieszczony na stronie w sekcji Dokumenty). Użyć środka gruntującego najpóźniej w ciągu 8 godzin.

LAMINATY:

Odtłuścić. Przeszlifować papierem 60-120. Odpylić, przemyć, wysuszyć. Zagruntować zgodnie z systemem malowania (patrz Poradnik użytkownika produktów International zamieszczony na stronie w sekcji Dokumenty).

STARY LAMINAT, W ZŁYM STANIE:

Nałożyć minimum 3 warstwy gruntu epoksydowego Interprotect. Następnie nałożyć warstwę Perfection Undercoat.

Malowanie:

Nakładać pędzlem, wałkiem. Nie malować natryskowo! Przed malowaniem zmatowić papierem 180-220. Odpylić.

Ważne:

Liczba warstw: 1-2

Nie stosować w temperaturze < 5°C

Nie malować w pełnym słońcu

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia International Interdeck:

- ✓ Interdeck: 10-30°C
- ✓ Otoczenie: 5-35°C
- ✓ Lakierowana powierzchnia: 5-35°C

Inne:

Metody nakładania: pędzel, wałek

Rozpuszczalnik: YTA800 Thinner no 1

Czyszczenie narzędzi: YTA800 Thinner no 1