

International Interstrip AF



Chemiczne usuwanie starych powłok antyporostowych

OPIS PRODUKTU

Chemiczne usuwanie starych powłok farb antyporostowych:

- ✓ szybkie i wygodne usuwanie antifoulingu
- ✓ bezpieczny dla żelkotu – nie wykazuje działania agresywnego
- ✓ zalecany przed nałożeniem nowej warstwy antifoulingu na starą zniszczoną farbę lub farbę nieznanego pochodzenia

DANE TECHNICZNE

Kolor	YMA171
Gęstość	0.9 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	1 l 2.5 l

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni	Umyć powierzchnię słodką wodą, najlepiej pod wysokim ciśnieniem. Usunąć wszelkie luźne płyty antifoulingu
Malowanie:	Nakładać pędzlem (szerokość 75-150 mm, najlepiej aby nie był nowy). Środek powinien tworzyć dosyć grubą warstwę. Jednocześnie przykryć nie więcej niż 1-2 m ² . Odczekać około 10 minut. Usunąć starą warstwę farby przy pomocy skrobaczki. Jeżeli na kadłubie położono wiele warstw farby, konieczne może być powtórne użycie Interstrip AF. Dopóki warstwa Interstrip AF jest mokra, można czyścić przy pomocy wody. Jeśli zaschnie, należy użyć International Thinner no. 3
Ważne:	Może być stosowany na kadłubach laminatowych, stalowych, aluminiowych i drewnianych Podczas malowania zapewnić dobrą wentylację Unikać trzymania w wysokich temperaturach oraz bezpośrednio na słońcu. Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk. znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość. Nie malować w pełnym słońcu Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników
Temperatury:	Zakres temperatur użycia środka International Interstrip AF: 5-35°C
Inne:	Przed użyciem wstrząsnąć Metody nakładania: pędzel Rozpuszczalnik: powierzchnia mokra – woda, powierzchnia sucha - International Thinner no 3