

Perfection Plus

Dwuskładnikowy lakier jachtowy



OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowy lakier jachtowy o bardzo wysokim połysku, dużej głębi i wyjątkowej trwałości. Doskonale podkreśla strukturę drewna.

- ✓ najwyższa odporność na działanie promieni UV
- ✓ najbardziej trwały lakier w ofercie International . Trwałość nawet czterokrotnie wyższa niż dla lakierów konwencjonalnych
- ✓ wysoka odporność mechaniczna
- ✓ wysoka odporność na działanie czynników chemicznych
- ✓ profesjonalna jakość powierzchni lakierowanej już przy 4-6 warstwach
- ✓ łatwość aplikacji
- ✓ możliwość lakierowania wszystkich rodzajów drewna, w tym również gatunków oleistych (teak, iroko)

DANE TECHNICZNE

Kolor	YVA950
Powierzchnia	Wysoki połysk
Mieszanie składników	2:1
Wydajność	12.0 m ² /l (pędzel)
Gęstość	1.065 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml 2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	10°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	10 h	7 h	4 h	3 h				
Suche	24h	24h	16 h	12 h				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
	10°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lakier:								
Perfection Plus	24 h	4 dni	14 h	3 dni	6 h	2 dni	4 h	1 dzień

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

DREWNO LAKIEROWANE:

W dobrym stanie: przemyć wodą z detergentem, spłukać czystą wodą. Pozwolić na całkowite wyschnięcie. Zmatowić papierem ściernym 280-300

W złym stanie: usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru, dalej postępować jak w przypadku surowego drewna

DREWNO SUROWE (NIE LAKIEROWANE):

Drewno nieoleiste: przetrzeć papierem ściernym 120, 240 i 320. Odpylić powierzchnię, ewentualnie zagruntować Clear Wood Sealer Fast Dry.

Drewno oleiste: powierzchnia musi być odtłuszczona. Zaleca się Thinner no 9. Przed malowaniem upewnić się, że powierzchnia jest sucha.

Malowanie:**PĘDZEL, WAŁEK:**

Zaleca się (chyba, że zastosowano Clear Wood Sealer Fast Dry) zastosowanie warstwy gruntującej - mieszanki lakieru i rozpuszczalnika (zaleca się Thinner no 9) w proporcji 75:25. Dopiero po nich należy nanieść minimum 4 warstwy lakieru. Zaleca się delikatny szlif co najmniej co drugiej warstwy papierem 320-400

Ważne:

Nie zalecany na poszyciu klinkierowym/karawelowym (na zakładkę/na stryk). Jest twardy i mało elastyczny, na pracującym poszyciu może pękać

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Lakier do użytku zewnętrznego powyżej linii wodnej

Nigdy nie nakładaj lakieru jednoskładnikowego na powierzchnię lakierowaną lakierem dwuskładnikowym i odwrotnie

Jeżeli przekroczono maksymalny czas pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 280-320

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia lakieru PerfectionPlus:

- ✓ optymalna temperatura aplikacji: 15-20°C
- ✓ nie przekraczać poziomu wilgotności względnej 80%

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek

Nie nakładać natryskowo

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 9