

Pre-Kote

Podkład do jednoskładnikowych farb nawierzchniowych

OPIS PRODUKTU

Podkład do jednoskładnikowych farb nawierzchniowych firmy International. Posiada doskonałe właściwości kryjące, pozwalając na łatwą zmianę kolorów. Tworzy trwałą, elastyczną, łatwą do wygładzania powłokę, stanowiąc bazę dla farb nawierzchniowych. Do stosowania z zagruntowanym drewnem, stałą, stopami oraz laminatami.

- ✓ do stosowania powyżej linii wodnej
- ✓ wybór kolorów, w zależności od koloru farby wierzchniej
- ✓ łatwe nakładanie i wygładzanie

DANE TECHNICZNE

Kolor	YUB000 - biały, YUG879 – blue grey
Powierzchnia	słaby połysk
Wydajność	12.0 m ² /l (pędzel), 8.0 m ² /l (natrysk),
Gęstość	1.50 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Lotny związek organiczny	363 g/l
Opakowania	375 ml (proszę pytać o dostępność kolorów) 750 ml 2.5 l (proszę pytać o dostępność kolorów)

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Suche w dotyku	15 h	6 h	3 h	1 h
Podatny na szlifowanie	48 h	30 h	24 h	24 h

Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

Produkt	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Pre-Kote								
Toplac								
Interdeck								
Brightside	36 h	4 dni	24 h	3 dni	16 h	2 dni	4 h	1 dzień
Interlux Super								
Super Gloss HS								

Uwaga: po przekroczeniu maksymalnego czasu pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 220-320

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

WCZEŚNIEJ MALOWANE POWIERZCHNIE

W dobrym stanie:

Przemyć detergentem, spłukać słodką wodą, poczekać aż wyschnie. Przetrzeć papierem 280-320

W złym stanie

Usunąć wszystkie powłoki, zagruntować zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.

DREWNO:

Przetrzeć papierem 80-180, a następnie 280. Odpylić. Zagruntować zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.

STAL:

Odtłuścić. Wyczyścić do Sa 2 ½ (prawie biała, metalowa powierzchnia). Zagruntować zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.

ALUMINIUM:

Odtłuścić. Przetrzeć papierem 24-120. Jak najszybciej zagruntować (maksymalnie po 8 godzinach) zgodnie ze stosowanym systemem malarskim.

LAMINATY:

Odtłuścić. Przetrzeć papierem 180-220. Odpylić. Nie wymaga gruntowania, można bezpośrednio położyć PreKote.

Malowanie:

Nałożyć 1-2 warstwy. Jeśli przekroczony zostanie maksymalny czas nałożenia kolejnej warstwy przetrzeć powierzchnię papierem 220-320. Aby uzyskać większą głębię koloru, wymieszać ostatnią powłokę PreKote ze środkiem Toplac w stosunku 50:50.

Ważne:

Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk. znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Do użytku powyżej linii wodnej

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia PreKote:

- ✓ PreKote: 5-35°C
- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 5-35°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk - Thinner no 910