

# Toplac

Wysokiej jakości farba nawierzchniowa



## OPIS PRODUKTU

Farba nawierzchniowa o dużej odporności trwałości:

- ✓ silikonowo-alkilowa formuła zapewnia bardzo dużą trwałość powierzchni i koloru
- ✓ wysoka odporność na działanie promieni UV
- ✓ duży wybór kolorów
- ✓ łatwość aplikacji

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	Duży wybór, zgodnie z listą kolorów. W sprawie konkretnego koloru proszę o kontakt, aby sprawdzić dostępność
<b>Powierzchnia</b>	Wysoki połysk
<b>Wydajność</b>	12.0 m <sup>2</sup> /l (pędzel)
<b>Gęstość</b>	1.1 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	750 ml 2.5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	5°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	6h	3 h	2 h	1 h				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
	10°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lakier: Toplac	24 h	4 dni	16 h	3 dni	8 h	2 dni	6 h	1 dzień

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

#### WSZYSTKIE PODŁOŻA:

Użyć podkładu PreKote. Jeżeli Toplac nakładany jest natryskowo PreKote powinien być nałożony 14 dni wcześniej

#### POWIERZCHNIE LAKIEROWANE:

**W dobrym stanie:** przemyć detergentem, zmyć wodą, przetrzeć papierem ściernym 280-300, ponownie przemyć

**W złym stanie:** usunąć wszystkie naniesione wcześniej warstwy lakieru,

#### DREWNO SUROWE:

Przetrzeć papierem ściernym 80-180, a następnie 280. Odpylić powierzchnię. Zagruntować Yacht Primer lub Clear Wood Sealer Fast Dry

#### LAMINATY:

Przetrzeć papierem ściernym 180-220. Odpylić i odtłuścić powierzchnię. Zastosować podkład PreKote

#### LAMINATY W ZŁYM STANIE:

Zaleca się zastosowanie trzech warstw Interprotect, a następnie jednej warstwy Perfection Undercoat

**STAL:**

Wymagana powierzchnia Sa 2 ½. Zagruntować Yacht Primer

**ALUMINIUM:**

Odtłuścić, przetrzeć papierem 60-120. Odpylić powierzchnię. Zagruntować Yacht Primer

**Malowanie:****PĘDZEL, WAŁEK:**

Nałożyć 1-3 warstwy. Zaleca się delikatny szlif międzywarstwowy papierem 320-400.

Rozpuszczalnik – Thinner no 1

**NATRYSK:**

Nałożyć 1-3 warstwy. Zaleca się delikatny szlif międzywarstwowy papierem 320-400.

Zalecane ciśnienie 3-4 bary. Rozpuszczalnik – Thinner no 910

**Ważne:**

Nie malować w pełnym słońcu

Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk. znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Lakier do użytku powyżej linii wodnej

Nigdy nie nakładaj lakieru jednoskładnikowego na powierzchnię lakierowaną lakierem dwuskładnikowym i odwrotnie

Jeżeli przekroczono maksymalny czas pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 280-320

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

**Temperatury:**

Zakres temperatur użycia lakieru Toplac:

- ✓ Lakier: 15-35°C
- ✓ Otoczenie: 3-35°C
- ✓ Lakierowana powierzchnia: 5-35°C

**Inne:**

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk – Thinner no 910