

# Trilux 33

Twarda farba antyoporostowa



## OPIS PRODUKTU

Twarda, wolno ścieralna farba antyoporostowa dla mocno i średnio intensywnych warunków zarastania

- ✓ zaprojektowana specjalnie do kadłubów aluminiowych. Chroni również doskonale kadłuby drewniane, stalowe i laminatowe
- ✓ przeznaczona dla szybkich jachtów żaglowych i motorowych
- ✓ zapewnia ochronę do 18 miesięcy
- ✓ doskonale nadaje się na wody morskie i śródlądowe
- ✓ dostępna w wielu kolorach, w tym również białym

## DANE TECHNICZNE

<b>Kolor</b>	Duży wybór, zgodnie z listą kolorów. W sprawie konkretnego koloru proszę o kontakt, aby sprawdzić dostępność
<b>Powierzchnia</b>	Matowy
<b>Wydajność</b>	10.8 m <sup>2</sup> /l (pędzel, teoretycznie) 8.3 m <sup>2</sup> /l (pędzel, praktycznie)
<b>Gęstość</b>	1.60 kg/l
<b>Trwałość w stanie zamkniętym</b>	> 2 lat
<b>Opakowania</b>	375 ml 750 ml 2.5 l

## CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Suche w dotyku	8 h	6 h	3 h	2 h
Całkowite	36 h	30 h	12 h	10 h

Uwaga: maksymalny czas wodowania po malowaniu: 5-15°C – 3 miesiące, 23°C – 2 miesiące, 35°C – 1 miesiąc

### Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)

Farba:	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33	24 h	b.o.	20 h	b.o.	6 h	b.o.	4 h	b.o.

## INSTRUKCJA UŻYCIA

### Przygotowanie powierzchni

#### SUROWY KADŁUB ALUMINIOWY:

Oczyszczyć mechanicznie do stanu wysokiego połysku. W tym samym dniu położyć jedną warstwę International Interprotect. W kolejnych dniach gruntować International Interprotect kładąc 4 kolejne warstwy

#### KADŁUB ALUMINIOWY PRZYGOTOWANY STOCZNIOWO:

Gruntować International Interprotect kładąc 5 warstw środka. Gruntowanie rozpocząć jak najszybciej po stoczniowym przygotowaniu kadłuba

**LAMINAT, STAL, OLÓW, DREWNO:**

Gruntować International Interprotect lub Primocon, zgodnie z wybranym systemem malowania

**POWIERZCHNIE POMALOWANE FARBĄ ANTYPOROSTOWĄ:**

**Pomalowane Trilix 33:** przeszlifować papierem 80, usunąć pył

**W dobrym stanie:** dokładnie wyczyścić powierzchnię używając wody. Osuszyć.

Zastosować warstwę oddzielającą (International Primocon)

**W złym stanie:** usunąć całkowicie wszystkie warstwy farby antyporostowej (zalecany International Interstrip).

**Malowanie:**

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Nałożyć minimum 2 warstwy na część podwodną kadłuba. Może być nakładana na większość farb antyporostowych, o ile powierzchnie są w dobrym stanie. Nie może być nakładana między innymi na VC 17m.

**Ważne:**

Nie malować w pełnym słońcu

Nie malować wprost z puszk. Pozostawianie otwartej puszk. znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić malowanie

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Nie dodawać rozcieńczalników! Używać wyłącznie w stanie nierozcieńczonym!

**Temperatury:**

Zakres temperatur użycia farby antyporostowej International Trilux 33:

- ✓ Farba: 10-29°C
- ✓ Otoczenie: 10-29°C
- ✓ Malowana powierzchnia: 10-29°C

**Inne:**

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: Thinner no 3