

Ultra EU

Twarda farba antyoporostowa na trudne warunki obrastania



OPIS PRODUKTU

Twarda, odporna na szorowanie farba antyoporostowa, odpowiednia do warunków intensywnego porastania. Bardzo dobry wybór dla szybkich łodzi motorowych.

- ✓ twarda powłoka o dużej odporności mechanicznej
- ✓ odporna na szorowanie
- ✓ odpowiednia do nabłyszczania
- ✓ gładkie wykończenie pozwalające na redukcję oporów ruchu
- ✓ do warunków intensywnego porastania

DANE TECHNICZNE

Kolor	Duży wybór, zgodnie z listą kolorów. W sprawie konkretnego koloru proszę o kontakt, aby sprawdzić dostępność
Powierzchnia	Matowy
Wydajność	9.4 m ² /l (pędzel, wałek)
Gęstość	1.5 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Lotny związek organiczny	485 g/l
Opakowania	750 ml 2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania			
	5°C	15°C	23°C	35°C
Suche w dotyku	1 h	45 min	30 min	20 min
Całkowite	24 h	12 h	8 h	6 h

Uwaga: maksymalny czas od chwili malowania do wodowania jachtu: 5-15°C – 3 miesiące, 35°C – 1 miesiąc

Farba:	Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)							
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Ultra EU								
Interspeed Ultra	16 h	b.o.	10 h	b.o.	6 h	b.o.	4 h	b.o.
Micron Extra EU								

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

POWIERZCHNIE POMALOWANE FARBĄ ANTYPOROSTOWĄ:

W dobrym stanie: spłukać słodką wodą, wysuszyć. Jeśli stara powłoka jest niezgodna lub nieznana uszczelnić przy pomocy Primocon

W złym stanie: usunąć całkowicie wszystkie warstwy farby antyoporostowej. Zalecane użycie International Interstrip.

GRUNTOWANIE:

Gruntować zgodnie ze stosowanym systemem (patrz Poradnik użytkownika produktów International, do pobrania z www.pbialy.pl)

LAMINATY:

Zastosować Gelshield 200 dla zabezpieczenia przed osmozą lub Primocon

STAL:

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

OŁÓW:

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

DREWNO/SKLEJKA

Zagruntować przy pomocy Interprotect lub Primocon

Malowanie:

Nakładać pędzlem lub wałkiem. Nałożyć 2 warstwy w każdym sezonie.

Nie zaleca się malowania metodą natrysku bezpowietrznego

Ważne:

Nie malować w pełnym słońcu

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Nie dodawać rozcieńczalników! Używać wyłącznie w stanie nierozcieńczonym!

Nie stosować na powierzchnie aluminiowe i ocynkowane!**Temperatury:**

Zakres temperatur użycia farby antyporostowej Ultra EU:

- ✓ Farba: 5-35°C
- ✓ Otoczenie: 5-35°C
- ✓ Lakierowana powierzchnia: min. 1°C powyżej punktu rosy, max. 35°C

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: Thinner no 3