

Farby antyporostowe

Cienkowarstwowa farba antyporostowa (antifouling) o niskim współczynniku tarcia

OPIS WYROBU

VC 17m jest bardzo łatwy w użyciu i wysycha w ciągu 20 minut, tworząc bardzo gładką, trwałą powłokę.

- * Niski współczynnik tarcia dzięki specjalnemu dodatkowi fluorowemu.
- * Supergładka powierzchnia bez szlifowania
- * Zwiększona prędkość łodzi dzięki zmniejszonym turbulencjom
- * Brak grubych warstw pozwala uniknąć nawarstwienia
- * Krótkie czasy nakładania następnej warstwy

INFORMACJE O WYROBIE

Kolor	YBA602-Blue, YBA642-Red, YBA662-Graphite
Wykończenie	Mat
Ciężar właściwy	1.060
Objętościowa zawartość substancji stałych	6.30%
Stosunek mieszania	Jak dostarczono
Konwerter/Środek utwardzający	YBA634 - Graphite/Blue 750 ml; YBA635 - Red 750 ml; YBA674 - Graphite 2 l.
Typowy okres trwałości	2 lat(a)
Lotny związek organiczny (jeśli dostarczony)	812 g/l
Wielkość jednostkowa	750 ml, 2,0 l

INFORMACJE DOTYCZĄCE SUSZENIA/POKRYWANIA

	Suszenie			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Zanurzenie	20 min.	20 min.	20 min.	20 min.

Uwaga: Maksymalne czasy do zanurzenia: 5-35°C - Nieokreślone.

	Nakładanie farby							
	Temperatura podłoża							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Nakładane przez	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
VC 17m	20 min.	rozs.	20 min.	rozs.	20 min.	rozs.	20 min.	rozs.

NAKLADANIE I ZASTOSOWANIE

Przygotowanie	<p>STARY VC 17m Oplukać słodką wodą.</p> <p>INNE POWŁOKI ANTYPOROSTOWE Zastosować zmywacz Interstrip, aby usunąć wszystkie pozostałości powłok antyporostowych.</p> <p>ODKRYTE TWORZYWA WZMACNIANE WŁÓKNEM SZKLANYM (GRP) Użyć VC General Thinner do oczyszczenia i całkowitego odłuszczenia powierzchni. Lekko przeszliować papierem ściernym o ziarnistości 240. Spłukać słodką wodą i odczekać do wyschnięcia. Użyć VC Tar2 do gruntowania i zabezpieczania przed osmozą.</p> <p>STAL Zagruntować za pomocą VC Tar2, aby zapobiec korozji.</p> <p>ALŹNIA Zagruntować za pomocą VC Tar2.</p> <p>DREWNO Skontaktować się z przedstawicielem firmy International Paint, aby uzyskać szczegółowe zalecenia.</p>
Metoda	Każdego sezonu zastosować 2-3 warstwy na miejsca wymagające pokrycia. Minimalny czas pomiędzy warstwami i przed zanurzeniem: 20 minut.
Wskazówki	<p>Mieszanie Wsypać proszek (przechowywany pod plastikowym przykryciem) do puszk. Starannie zamieszać lub wstrząsnąć. Puszka jest wystarczająco duża, aby umożliwić łatwe wymieszanie.</p> <p>Rozcieńczalnik YTA600 VC General Thinner.</p> <p>Rozcieńczanie VC 17m schnie bardzo szybko – można dodać niewielkie ilości VC General Thinner, aby ułatwić nakładanie.</p> <p>Środek czyszczący YTA600 VC General Thinner. VC General Thinner może być użyty do usunięcia zachlapan środkiem VC 17m z poszycia kadłuba.</p> <p>Pędzel Nie nanosić pędzlem.</p> <p>Wałek Nakładać w wyłącznie wałkiem krótkowłosym z długim uchwytem.</p> <p>Inne Rzeczywiste kolory zostaną uzyskane po zanurzeniu. Dopilnować, aby zużyć całą obliczoną ilość farby, nawet,</p>

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę <http://www.yachtpaint.com>.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością, lub są zarejestrowane przez, firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

VC 17m



Farby antyporostowe

Cienkowarstwowa farba antyporostowa (antifouling) o niskim współczynniku tarcia

	jeśli oznacza to nałożenie dodatkowej warstwy. Dla uzyskania odpowiednich rezultatów należy pamiętać o równomiernym nałożeniu zalecanej liczby warstw.
Wybrane ważne informacje	Aby uniknąć przedwczesnego uszkodzenia powłoki, należy upewnić się, że zastosowano właściwą ilość farby na podstawie orientacyjnych danych wydajności. Temperatura produktu powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C. Temperatura otoczenia powinna wynosić minimalnie 5°C i maksymalnie 35°C. Temperatura podłoża powinna wynosić minimalnie 1°C powyżej punktu rosy i maksymalnie 35°C. Należy dopilnować, aby wszelkie metalowe części kadłuba zostały odpowiednio zagruntowane przed nałożeniem VC 17m. Bezpośredni kontakt z preparatem VC 17m może spowodować korozję lub przedwczesne uszkodzenie powłoki antyporostowej.
Zgodność/Podłoża	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym (GRP), drewno, stal/żelazo, ołów. Nieodpowiedni do stosowania na podłożach z aluminium/stopów lub powierzchniach ocynkowanych.
Liczba warstw	2-3 warstwy
Wydajność	(Teoretyczne) - 11.0 m ² /l
Sposoby nakładania	Wałek. Nakładać w wyłącznie wałkiem krótkowłosym z długim uchwytem.

INFORMACJE O SPOSOBIE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWIE

Przechowywanie	INFORMACJE OGÓLNE: Należy unikać ekspozycji na powietrze lub skrajne temperatury. Chcąc wykorzystać cały okres przydatności VC 17m, dopilnować, aby pomiędzy użyciami pojemnik został szczelnie zamknięty i temperatura mieściła się w zakresie 5°C do 35°C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. PRZEWOŻENIE: VC 17m należy trzymać w bezpiecznie zamkniętych pojemnikach podczas transportu i przechowywania.
Bezpieczeństwo	OGÓLNE OSTRZEŻENIA: Zawiera biocydy. Powłoki antyporostowe należy szlifować w wyłącznie na mokro. Nigdy nie szlifować na sucho i nie opalać starych powłok antyporostowych. Zapoznać się z częścią etykiety dotyczącą bezpieczeństwa stosowania w zakresie zasad BHP, dostępnych również w ramach naszej linii pomocy technicznej. SPOSÓB USUWANIA: Nie wyrzucać puszek ani nie wylewać farb do kanalizacji wodnej i cieków; użyć dostarczonego sprzętu. Najlepiej jest pozwolić farbom zaschnąć w puszcze przed ich usunięciem. Pozostałości VC 17m nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi lub składować bez pozwolenia. Należy porozumieć się z odpowiednimi władzami w zakresie usuwania pozostałości po produktach.
OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI	<i>Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej nie powinny być traktowane jako wyczerpujące. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii na piśmie dotyczącej możliwości wykorzystania produktu w określonym celu, czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu ani za jakiegokolwiek straty lub szkody (inne niż śmierć lub obrażenia osobiste wynikłe z zaniedbania) spowodowane użyciem produktu. Informacje zawarte w specyfikacji mogą ulec zmianie od czasu do czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego udoskonalania produktu.</i>

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę <http://www.yachtpaint.com>.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością, lub są zarejestrowane przez, firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.