

Yacht Primer

Jednoskładnikowy podkład gruntujący



OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy podkład gruntujący:

- ✓ do stosowania powyżej linii wodnej
- ✓ wysoka zawartość części metalicznych (aluminium)
- ✓ stanowi bardzo dobrą warstwę antykorozyjną i ochronną
- ✓ jednoskładnikowy, łatwy w aplikacji
- ✓ szybko schnący

DANE TECHNICZNE

Kolor	YPA275 (szary)
Powierzchnia	Matowy
Wydajność	12.0 m ² /l (pędzel), 6.3 m ² /l (natrysk),
Gęstość	1.33 kg/l
Trwałość w stanie zamkniętym	> 2 lat
Opakowania	750 ml 2.5 l

CZAS WYSYCHANIA/POKRYWANIA KOLEJNĄ WARSTWĄ

	Czas wysychania							
	5°C	15°C	23°C	35°C				
Suche w dotyku	3 h	2 h	1 h	30 min				
Czas przykrycia kolejną warstwą (temperatura powierzchni)								
	5°C		15°C		23°C		35°C	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Lakier:								
PreKote	24 h	5 dni	18 h	4 dni	12 h	3 dni	8 h	1 dzień
Yacht Primer								

Uwaga: po przekroczeniu maksymalnego czasu pokrycia kolejną warstwą, należy przeszlifować powierzchnię papierem 180

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie powierzchni

DREWNO:

Przetrzeć papierem 80-180, a następnie 280. Odpylić. Do pierwszej warstwy można stosować jako mieszanina z 10-15% Thinner no 1. Pozwoli to na głębszą penetrację.

DREWNO OLEISTE (TEAK, IROKO):

Odtłuścić powierzchnię (zalecany Thinner no 1). Przetrzeć papierem 80-180, a następnie 280. Odpylić.

STAL:

Odtłuścić przy pomocy Super Cleaner. Oczyszczyć do poziomu Sa 2 ½.

STAL OCYNKOWANA:

Odtłuścić przy pomocy Super Cleaner. Przetrzeć papierem 24-120. Dokładnie odczyszczyć i odpylić.

ALUMINIUM:

Odtłuścić przy pomocy Super Cleaner. Przetrzeć papierem 24-120. Gruntować Yacht Primerem jak najszybciej (maksymalnie po 8 godzinach)

Malowanie:

Nałożyć 4 warstwy. Jeśli przekroczony zostanie maksymalny czas nałożenia kolejnej warstwy przetrzeć powierzchnię papierem 180. Jeśli niezbędne jest wypełnienie szczelin, nałożyć szpachlówkę przed Yacht Primer.

Ważne:

Nie malować wprost z puszki. Pozostawianie otwartej puszki znacząco skraca czas przydatności do użycia, dodatkowo łatwo zanieczyścić jej zawartość.

Nie pozostawiaj powierzchni drewna niezabezpieczonej na dłuższy czas. Poziom wilgotności materiału może ulec zmianie i utrudnić lakierowanie

Do użytku powyżej linii wodnej

Nie malować w pełnym słońcu

Używaj wyłącznie zalecanych rozpuszczalników

Temperatury:

Zakres temperatur użycia Yacht Primer:

- ✓ Yacht Primer: 5-35°C
- ✓ temperatura otoczenia: 5-35°C
- ✓ temperatura powierzchni: 5-35°C
- ✓ wilgotność względna: < 80%

Inne:

Przed użyciem wstrząsnąć

Metody nakładania: pędzel, wałek, natrysk

Rozpuszczalnik: wałek/pędzel – Thinner no 1, natrysk - Thinner no 10

Uwaga: tłumaczenie zawiera najbardziej potrzebne skutnikowi informacje. W sprawie pełnej informacji technicznej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa proszę skorzystać z oryginalnych kart technicznych na www.yachtpaint.com